

Полиэфирные порошковые краски Interpon

	Interpon 310	Interpon TC	Interpon 610	Interpon D1001	Interpon D1036
Серия красок	полиэфирная без TGIC				архитектурная полиэфирная без TGIC
Область применения	Внутри помещения	Допускается кратковременное хранение в условиях воздействия окружающей среды, длительная эксплуатация не допускается	Эксплуатация в условиях воздействия окружающей среды		
Стойкость к УФ Долговечность при использовании на открытом воздухе	Не стойкая к УФ	Промежуточная стойкость к ультрафиолету (между Interpon 310 и Interpon 610)	Стойкая к ультрафиолету		
			Повышенная устойчивостью к солнечному свету и воздействию погодных условий. Хорошая долговечность - без меления, без изменения цвета покрытия, небольшая потеря глянца через 12 месяцев пребывания на открытом воздухе. Не происходит отслоения, растрескивания или снижения защитных свойств пленки.		Великолепная устойчивость к воздействию окружающей среды, сохранение исходного цвета покрытия и соответствуют всем главным Европейским стандартам в этой области, положениям стандарта Qualicoat Class 1
Тест на коррозионную стойкость (Соляной туман)	250 часов	250 часов	500 часов	500 часов (сталь) 1000 часов (алюминий)	1000 часов
Ассортимент	широкий ассортимент цветов, видов глянца: глянцевые, сатиновые, матовые; видов поверхностей: гладкие, шагрени, муары				
Хранение	Прохладное сухое место, до 25°C				
	как правило 36 месяцев				24 месяца